

PRIMOMUR

PREPARATION PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

POUR MURS INTERIEURS

Préconisation

PRIMOMUR est un primaire d'adhérence polyvalent multi-soutiens. Il améliore l'accrochage des ragréages et colles pour la pose des parements ORSOL en intérieur.

Domaine d'emploi

USAGE

- Murs et sols intérieurs
- Neuf et rénovation

SUPPORTS

En intérieur :

- Plaques de plâtre cartonées
- Enduits mortiers de ciment
- Carreaux de briques montés avec un liant ciment
- Béton cellulaire

Pour les autres supports nous consulter.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION

- Résine copolymère acrylique en dispersion aqueuse et adjuvants spécifiques sans solvant.

PRODUITS

- Liquide monocomposant en phase aqueuse :
 - Aspect : blanc
 - Diluant : Eau
- Masse volumique apparente : $1.05 \pm 0.1 \text{ t/m}^3$
- pH : 8.5 ± 0.5
- Extrait sec : $21 \pm 1\%$
- Délai minimum avant recouvrement : 2 à 4 h
- Délai maximum avant recouvrement : 72 h
- Après 72 h de séchage, appliquer une nouvelle couche.

Conditions d'utilisation

- Entre 5°C et 35°C
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de gel ou dégel, chauds, trempés.

Consommation

- 150 à 300 g / m² selon support (porosité, rugosité)

Mise en oeuvre

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront propres, plans, dépoussiérés, résistants et ne pas résuer l'humidité.
- Les traces de plâtre, de corps gras, de cires, la laitance superficielle,... seront éliminées.

APPLICATION

- Remuer légèrement avant emploi
- Appliquer pur au rouleau laine, à la brosse, à raison de 150 à 300 g / m² de façon à bien recouvrir la totalité de la surface.

POSE DES PRODUITS ORSOL

- Poser les produits ORSOL, 24 heures après séchage.

Précautions d'emploi

- Contient du ciment et/ou de la chaux
- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.